

# FICHE TECHNIQUE

## ENLEVE VOILE DE CIMENT 0820

Enlève voile de ciment TERRE CUITE

### Description

Après le séchage complet du sol, des efflorescences de ciment apparaissent, il est donc nécessaire de les supprimer. De cette opération dépend la réussite d'une belle finition.

Il est important après la pose des terres cuites de bien laisser sécher le sol. Le temps de séchage dépend de la saison et de la température ambiante, à savoir qu'un séchage artificiel, une surchauffe de la pièce peut entraîner des désagréments (un séchage superficiel occasionne des remontées d'humidité). On doit laisser faire le temps.

Pour éliminer les efflorescences utiliser l'enlève voile 0820 décapant terres cuites, des gants en caoutchouc, une éponge, un pinceau large ou une spatule en bois.

Cette préparation s'effectue par petites surfaces successives.

### Application

On applique le Décapant terres cuites 0820 pure ou dilué selon le degré des efflorescences et du ciment à enlever de 20% > à pure, à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau large. Laisser agir 5 à 15 mn puis rincer avec de l'eau claire. Si du ciment reste sur la terre cuite, remettre du Décapant terres cuites, laisser agir et gratter avec une spatule en bois.

### Rinçage

Rincer abondamment à l'eau plusieurs fois pour enlever le Décapant terres cuites.

Utiliser un aspirateur à eau qui évitera la re-déposition du calcaire.

Nettoyage des pinceaux : à l'eau

### Sécurité

- lire attentivement l'étiquette de sécurité
- travailler dans une pièce bien ventilée
- porter des gants en caoutchouc
- ne pas avaler
- ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*